



# Duraprimer



<b>OMSCHRIJVING</b>	Zijdeglanzende, sneldrogende grondlak voor buiten op basis van een polyurethaan-alkydhars
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle droging bij lage temperaturen (verwerkbaar vanaf 5°C)</li> <li>• Goede doordroging</li> <li>• Uitstekende hechting</li> <li>• Zeer goede vloei</li> <li>• Zijdeglans, ideaal als 1<sup>e</sup> laag voor een hoogglanzend eindresultaat</li> <li>• Vochtregulerend</li> <li>• Geschikt voor alle seizoenen</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	Uitstekend geschikt voor het (over)gronden van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden, voorbehandeld metaal en kunststof.

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Polyurethaan gemodificeerde alkydhars
<b>Dichtheid</b>	ca. 1,39 kg per ltr
<b>Theoretisch rendement</b>	ca. 13 m <sup>2</sup> /ltr bij 75 µm natte laagdikte
<b>Glansgraad</b>	Zijdeglans
<b>Houdbaarheid</b>	Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast en/of roller. Tussen de lagen goed matteren
<b>Droging bij 20°C / 75 µm nat</b>	Stofdroog : na ca. 2 uur Kleefvrij : na ca. 3 uur Overschilderbaar : na ca. 18 uur overschilderbaar met oplosmiddelhoudende producten * bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken
<b>Droging bij 5°C / 75 µm nat R.V. max 85 %</b>	Stofdroog : na ca. 4 uur Kleefvrij : na ca. 6 uur Overschilderbaar : na ca. 24 uur overschilderbaar met oplosmiddelhoudende producten * bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken * voor donkere kleuren gelden langere droogtijden dan voor lichte kleuren
<b>Verwerkingscondities</b>	Temperatuur tijdens verwerking en droging minimaal 5°C en R.V. maximaal 85% Ondergrondtemperatuur min. 3°C boven het dauwpunt
<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn Alleen de eerste laag max. 5% verdunnen
<b>Reiniging gereedschap</b>	Terpentijn

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	1 ltr en 2,5 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Global Paint CMS
<b>Basis</b>	Wit/basis 1 en basis 7
<b>CMS systeem</b>	Alleen aan te kleuren met het Global Paint 24 canister CMS (Alkyd pasta)

<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn</li> <li>• Ontvetten met Globaclean</li> <li>• Niet intacte verflagen verwijderen</li> <li>• Gladde ondergronden opschuren</li> <li>• Waar nodig (schraal) plamuren</li> </ul>
<b>Systemen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nieuw en kaal gemaakt hout</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2 lagen Duraprimer, eerste laag 5% verdunnen</li> <li>-Tussen de lagen goed matteren</li> </ul> </li> <li>• <b>Bestaande intacte verflagen (alkydhars)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 laag Duraprimer</li> </ul> </li> </ul>
<b>Afwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afwerken met 1 à 2 lagen Duracoat afhankelijk van de ondergrond en kleur</li> </ul>